



Achilles veredelt.

Technisches Merkblatt - Verarbeitungshinweise paper-safe® (Einsiegelung)

Einsiegelungsmaterial:	Hart-PV-Folie
Stärke:	Je nach Grammaturn (Kunst- oder Bilderdruckpapier) mindestens 0,40 mm bis 115 g/m ² 0,50 mm bei 115-135 g/m ² 0,60 mm bei 115-135 g/m ² 0,80 mm bei 115-135 g/m ² 1,00 mm bei 115-135 g/m ² 1,25 mm bei 115-135 g/m ² 1,50 mm bei 115-135 g/m ² 2,00 mm bei 115-135 g/m ²
	Bei abweichenden Grammaturn bzw. Stärken sprechen Sie uns bitte an.
Formate:	max. 100,0 x 200,0 cm einschließlich umlaufendem Klarsichtrand von mindestens 2,5-3,0 mm.
Achtung:	Bei Einsiegelung von Linealen oder Maßeinteilungen können Papierschumpfnngen von ca. 1 mm auf ca. 30 cm auftreten. Bitte beim Druck berücksichtigen.
Druckmaterial / Papier:	Absolut holzfreie Kunst- oder Bilderdruckpapiere. Andere Papiere neigen zur Transparenz. Bei Verwendung von mattgestrichenem Papier muss aufgrund des stärkeren Volumens die nächst höhere Einsiegelungsstärke gewählt werden (zum Beispiel bei 115 g/m ² = 0,5 mm anstatt 0,4 mm).
Folie:	Einsiegelung bedruckter transparenter Hart-PVC-Folien möglich. Hierfür empfehlen wir Ihnen eine spezielle Beratung im Vorfeld.
Druckverfahren	nur Offsetdruck , andere Druckverfahren bedürfen einer speziellen Beratung im Vorfeld.
Druckfarben	Hitzebeständig bis 150 °C, bzw. heiß-kalandrierfähig Absolut durchgetrocknet und nach DIN 16524 lösemittel- und alkaliecht. Metallicfarben bedingt geeignet. Keine Druckbestäubung. Keine Lackierung. In der Trocknung verzögerte Druckfarben stellen grundsätzlich ein Veredelungsrisiko dar. Die Farbwirkung kann sich durch die Einsiegelung um Nuancen verändern.
Anlieferung:	Exakt rechteckig auf Einzelnutzen beschnitten.
Mögliche Varianten und Ausrüstungen:	Glänzende, matte oder strukturierte Oberflächen, spitze oder runde Ecken, transparente oder farbige Rückseiten, Löcher, Aufsteller, Winkelung, Anti-Rutsch-Beschichtungen, Bewegungsgelenke, Konturenstanzung, Ösen, Konfektionierung, nachleuchtende Produkte.
Besonderes:	Bitte Druckmuster einsenden! Paper-safe® erfolgt außerhalb der Sichtkontrolle. Der ursprüngliche Weißheitsgrad des Papiers kann nach dem Einschweißen nicht gewährleistet werden.
Mehr- oder Minderlieferung:	10 % Bei Auftragserteilung bitte bekannt geben: Brutto-Druckauflage und gewünschte Netto-Paper-safe®-Auflage.
Durchführung:	nur in Troisdorf-Altenrath

Bitte...

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist. Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages. **Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis.** Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Möglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.